

Druckdatum: 25.11.2025

## Multiflex Clear Konstruktionsklebstoff WK 126

### Technisches Datenblatt

Erstellungsdatum: 23.08.2024 - Seite:1/1

Version: 1.1

#### Produktbeschreibung:

Multiflex Clear ist ein elastischer Hochleistungsklebstoff für glasklare Verklebungen auf MS Polymer Basis. Ideal für die Montage und Befestigung unterschiedlichster Materialien. Die flexible Produkteinstellung ermöglicht eine gleichbleibende spannungsaufnehmende Oberfläche der Klebefläche. Bewegungen der Klebefläche werden somit aufgefangen und ausgeglichen.

#### Produktvorteile:

- überstreichbar mit allen wasserbasierenden Farben
- für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- keine Blasenbildung auf porösen Untergründen
- schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- isocyanat- und silikonfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nahezu geruchlos und witterungsbeständig
- nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig

#### Physikalische Eigenschaften:

Farbe:	transparent
Chemische Basis:	MS Polymer
Dichte:	1,05 g/ml
Standfähigkeit:	< 2 mm (ISO 7390)
Hautbildung:	ca. 10 min.
Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:	ca. 2 - 3 mm in 24 Std. bei +23 °C
Bruchdehnung:	250 % (DIN 53504)
Shore Härte A:	45 (DIN 53505)
Zugfestigkeit:	2,4 MPa (DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C

#### Haltbarkeit:

15 Monate im ungeöffneten Gebinde bei kühler und trockener Lagerung, bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

#### Verarbeitungshinweise:

Abdichten und Verfugen von Arbeitsflächen im Küchenbereich. Verkleben von Winkel- und Zierleisten, Glasverklebungen im Innenbereich. Untergrund und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein (Wir empfehlen Oberflächen mit Wekem Sprühreiniger WS 2000 zu reinigen). Klebstoff raupenförmig oder punktweise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen. Materialien zusammenpressen. Zum Abdichten eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen, Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder entspanntem Wasser glätten.

#### Verpackung:

Multiflex Clear Konstruktionskleber ist in 290 ml Kartuschen lieferbar. VPE = 12 Stück

Artikel-Nummer: 2511601260290

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.